

- jednosložkové
- připravené k okamžitému použití
- elasticky vytvrzující
- snadno roztíratelné
- vhodné pro podlahové vytápění

Vlastnosti a použití

Jednosložkové lepidlo s velmi nízkými emisemi škodlivin, neobsahující rozpouštědla ani silikon, s vynikajícím průběhem vyzrávání a velmi dobrou roztíratelností určené pro elastické lepení parket. Je vhodné pro různé druhy parket, jako např.: dvou, tří a vícevrstvé hotové parkety ve formě desek a fošen, či dubové dřevo, ošetřené čpavkem (bez škodlivého zbytkového amoniaku). Při lepení exotických dřevin neprve konzultujte vhodnost použití lepidla s techniky firmy Kiesel. Lepidlo je určeno pro lepení na podklady, jako jsou cementový potěr, anhydritový potěr, dřevotřískové desky V 100 E1, OSB desky a na sanované podklady opatřené vhodnými stěrkami Kiesel řady **Servoplan** nebo **Servoalpha**. Lepidlo je vyzkoušeno pro použití v systému s laky Kiesel.

Bakit FPK lze na řadě podkladů používat i bez předchozí aplikace přednáteru.

Technické údaje

Barva	béžová
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání *	žádná
Doba pro položení krytiny *	ca. 30 až 40 minut
Zatížitelný *	hotové parkety po ca. 48 hodinách
Brousitelný *	nejdříve po 48 hodinách na nesavých podkladech po ca. 3 až 4 dnech
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	RS 10 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1R ^{Plus} podle GEV
Skladování	v uzavřených originálních nádobách skladovatelnost ca. 6 měsíců
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Méně vhodné podmínky uvedené hodnoty příslušným způsobem ovlivňují.

Příprava podkladu

Podklad musí umožňovat kladení parket, musí být vyzkoušen a připraven v souladu s platnými normami a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba nejprve ošetřit pro pokládku dalších vrstev: v případě potřeby opatřete podklad základovým nátěrem **Okamul PU-V schnell** a do 48 hodin pak nalepte podlahovou krytinu /viz technický list produktu **Okamul PU-V schnell**/. Potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 nebo IC 15 a staré, stabilní, nosné zbytky starých lepidel opatřete polyuretanovým základovým nátěrem **Okamul PU-V schnell**. Při lepení na savých podkladech (cementové a anhydritové potěry) lze pro navázání zbytkového prachu natřít podklad disperzním přednáterem **Bakit PV-Universal**. Vždy je potřeba dodržet systémovou skladbu výrobků.

Zpracování

Otevřete obal, odstraňte fólii a případný povlak z povrchu lepidla. **Bakit FPK** nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Lepidlo naneste pouze na takovou plochu, na kterou dokážete během ca. 30 až 40 minut položit parkety. Parkety do lepidlového lože nasuňte, vyrovnejte a zafixujte poklepem. Dbejte na plnoplošné podlepení jednotlivých parket. Kapky lepidla z parket ihned odstraňte pomocí ubrousku **Bakit RT**, znečištěné místo zavlhka otřete pomocí **Bakit KR** a následně osušte savým papírem. Načaté kbelíky se zbytkem lepidla je třeba při skladování zakrýt fólií.

Při lepení dřevěné krytiny vždy dodržujte pokyny a doporučení příslušného výrobce.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití čisticími ubrousky **Bakit RT**.

Nářadí

Velikost zubu	Druh parket	Spotřeba
TKB B7	Krátké hotové parkety do délky 60 cm (DIN EN 13 489)	ca. 850 - 1050 g/m ²
TKB B11	Hotové parkety ve formě fošen (DIN EN 13 489)	ca. 1050 – 1200 g/m ²

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Upozornění

Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu nemůžeme převzít záruku za úspěch Vaší práce. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svoji platnost.

Balení

Balení

33 x 17kg

plastové kbelíky

číslo výrobku

46051

Stav

21.06.2011 bk