



- neobsahuje rozpouštědla v souladu s klasifikací TRGS 610
- vhodné i pro obtížně zpracovatelné dřeviny a druhy parket
- vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním
- neobsahuje vodu, nedochází k nabobtnání dřeva
- velmi nízké emise EC 1 R podle GEV

Vlastnosti a použití

Dvousložkové polyuretanové lepidlo, neobsahující rozpouštědla ani vodu, s velmi nízkými emisemi škodlivin pro pevné lepení parket a laminátových podlah, schválených výrobcem pro celoplošné lepení.

Je vhodné pro nejrozličnější druhy parket: mozaikové parkety, vlysy na pero a drážku, vysoké lamelové parkety 14-22 mm, masivní parkety tl. 10 mm, dvou, tří a vícevrstvé hotové parkety v tabulích i fošnách, masivní dřevěné fošny, laminátové krytiny a dřevěnou dlažbu podle DIN 68 702 RE, WE.

Použití lepidla na exotické dřeviny konzultujte s naším technikem.

Používá se pro lepení na cementové potěry, anhydritové potěry, potěry z litého asfaltu (třída tvrdosti IC 10), dřevotřískové desky P5 (V 100 E1), desky OSB-3/OSB BAU a na podkladech, opatřených vhodnými stěrkami řady **Servoplan**.

Technické údaje

Barva	béžová
Použití	interiér
Minimální teplota podlahy	+17°C
Poměr míchání	7,5 hmot. dílů složky A : 1 hmot. dílu složky B
Doba zpracování *	ca. 50 - 60 minut
Zatížitelný *	konečná pevnost je dosažena po ca. 36 až 48 hodinách
Brousitelný *	po ca. 36 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný, povrchová teplota parket < 26°C
Označení podle GefStoff	složka A: nepodléhá označovací povinnosti složka B: zdraví škodlivý Xn
GISCODE	RU 1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 R podle GEV
Skladování	skladovat v suchu, skladovatelnost v uzavřených originálních nádobách ca. 12 měsíců vhodná teplota pro skladování +10°C až +20°C dodržujte údaje uvedené v bezpečnostní listě EU
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí umožňovat kladení dřevěných podlah, musí být vyzkoušen a připraven v souladu s platnými normami a předpisy, a podle současného stavu úrovně techniky.

V závislosti na druhu podkladu, typu parket a způsobu namáhání hotové podlahy opatřete podklad základovým nátěrem **Bakit PV-Universal** nebo **Okapox GF**. V případě potřeby opatřete podklad vhodnou stěrkou z řady **Servoplan**.

Na podklady opatřené základovým nátěrem **Okamul PU-V schnell** nebo **Okapox GF** je třeba parkety nalepit během 48 hodin. Je nutno dodržovat pokyny uvedené v technických listech všech použitých výrobků.

Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

Zpracování

Tužidlo ve složce B nechte zcela vytéct do složky A. Obě složky intenzivně promíchejte elektrickým mísidlem při cca. 400 otáčkách za minutu, dokud nevznikne homogenní směs, a nezmizí šmouhy uvnitř směsi. Pak směs přelijte do jiné nádoby a znovu promíchejte.

Bakit PU-P nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Parketu nasuňte, vyrovnejte a poklepejte. Dbejte na celoplošné podlepení parket. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte.

Objeví-li se na parketách pnutí, ihned příslušná místa zatížejte a nechte zatížená do úplného zaschnutí lepidla. Dodržujte pokyny pro zpracování parket a laminátových podlah, vydaných jejich výrobcem.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití ředidlem **Bakit RT**. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Nářadí a spotřeba

TKB B3	mozaikové parkety	ca. 800 – 900g/m ²
TKB B6	masivní parkety 10 mm	ca. 1000 – 1200 g/m ²
	vysoké lamelové parkety	
	dvouvrstvé hotové parkety	
TKB B15	krátké parkety	ca. 1300 – 1500 g/m ²
	vlysové parkety 14-22 mm pero, drážka	
	tří a vícevrstvé hotové parkety	
	masivní fošny	
	dřevěná dlažba RE a WE	
	laminát	

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Bezpečnostní opatření

Složka B obsahuje difenylmetandiizokyanát. Při vdechování je zdraví škodlivý. Při kontaktu s kůží je možná senzibilizace. Při práci dobře větrejte a používejte ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou ihned postižené místo umyjte vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Dodržujte pokyny uvedené v technickém listě M 044 „Zacházení s polyuretanovými nátěrovými hmotami“ vydaného profesním sdružením chemického průmyslu. Dále dbejte pokynů uvedených na obalu výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svojí platnost.

Balení

Balení		číslo výrobku
90 x 3 kg	kombinované nádoby	46043
90 x 6 kg	kombinované nádoby	46045
44 x 12 kg	kombinované nádoby	46046

Stav

17.08.2011 lo