

- neobsahuje rozpouštědla
- vysoká počáteční i konečná pevnost
- vhodné pro podlahy s pojezdem kolečkových židlí
- vhodné na podlahové vytápění

► Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo na koberce, neobsahující rozpouštědla, určené pro lepení kobercových podlahových krytin s nejrůznějšími druhy úprav spodní strany- např. PVC krytiny s jutovou nebo polyesterovou tkaninou. **Okatex 01** má vysokou počáteční i konečnou lepidlost a je vhodný pro koberce čišťené technologií Sprüh-ex a šampónováním podle RAL 991 A2.

Důležité upozornění:

Pro krytiny se spodní stranou z PVC a PUR používejte **Okatmos® star 100**.

► Technické údaje

Barva	krémově bílá
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání *	cca 10 -15 minut
Doba pro uložení krytiny *	ca. 20 minut
Zatížitelný *	cca po 24 hodinách
Konečná pevnost *	asi po 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 podle TRGS 610
Skladování	chránit před mrazem skladovatelnost 12 měsíců
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vzdušná vlhkost je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle současného stavu úrovně techniky /např. VOB díl C, DIN 18 365 a technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“, stav říjen 2008 nebo TKB-8./ Před lepením parotěsných podlahových krytin a při lepení na nesavých podkladech je třeba opatřit podklad dostatečnou vrstvou stěrky z řady **Servofix**, **Servoplan** nebo **Servoalpha**. U savých podkladů proveďte přestěrkování podle potřeby. Musí být dodrženo použití systémové skladby výrobků.

Zpracování

OKATEX 01 dobře promíchejte. Pak lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou na podklad. Nechte 10 až 15 minut odvětrat, pak položte a pečlivě celoplošně přitlačte lepenou podlahovou krytinu. Obtížně zpracovatelné krytiny, které po nalepení mají tendenci ještě se pohnout, znovu po asi 30 až 50 minutách zatlačte k podkladu.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu zubové stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
TKB B1	Kobercové krytiny Vrstvené PVC krytiny s polyesterovou tkaninou	ca. 400 g/m ²
TKB B2	Kobercové krytiny s hrubou strukturou spodní strany	ca. 500 g/m ²

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny dříve vydané verze svůj platnost.

Balení

Balení	číslo výrobku
24 x 18 kg plastové kbelíky	48024

Stav

26.03.10 AWT FB