



- velmi nízké emise škodlivin
- pro PVC a CV krytiny
- hygienizující

Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo neobsahující rozpouštědla s velmi nízkými emisemi škodlivin pro lepení PVC a CV krytin v rolích i čtvercích jakož i textilních krytin se spodní stranou z latexu nebo tkaniny.

Okatmos® EE 19 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachů.

Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání *	ca. 10 – 20 minut podle druhu krytiny
Doba pro položení krytiny *	ca. 30 - 40 minut podle druhu krytiny
Zatížitelný *	po ca. 24 hodinách
Konečná pevnost *	po ca. 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 podle EGV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měs.
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky.

Podklad je třeba předem připravit a ošetřit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.

Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné přednatěry, základové nátěry a stěrkové hmoty Kiesel. Při lepení parotěsných krytin a na nesavých podkladech je třeba podklad vždy opatřit dostatečně silnou vrstvou stěrky, aby se vytvořila savá podkladní vrstva. Při práci je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech příslušných použitých výrobků. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

Zpracování

Okatmos® EE 19 řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 10 – 20 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně ji po celé ploše přitlačte.

Na savých podkladech lze dosáhnout pouze adhezního přilepení.

Spárování a uzavření krytiny lze provádět nejdříve 24 hodin po nalepení.

Dodržujte pokyny pro pokládku od výrobce krytiny.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
TKB A2 TKB A3	PVC a CV krytiny v rolích i čtvercích	ca. 300 - 350g/m ²
TKB B1	textilní krytiny s latexovou nebo tkaninovou spodní stranou	ca. 400g/m ²

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a může se lišit podle druhu podkladní stěrky, výrobce zubové stěrky a zpracovatele.

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve dostatečný počet zkušebních vzorků, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování. Výše uvedené pokyny ani ústní poradenství nezakládají záruku. K tíži nám může být připsán úmysl nebo hrubá nedbalost, nastanou-li jaké.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydané verze svojí platnost.

Balení

Balení		Číslo výrobku
32 x 20kg	plastové kbelíky	49044
33 x 12kg	plastové kbelíky	49045

Stav

19.04.10 AWT FB