



- zajišťuje vysokou přilnavost
- hygienizující účinek, zabraňuje pronikání pachů
- pro savé i nesavé podklady
- neobsahuje rozpouštědla, velmi nízké emise škodlivin
- velmi rychle schnoucí

► Vlastnosti a použití

Hygienizující přednátěr, neobsahující rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi škodlivin, pro prvotní úpravu savých i nesavých podkladů. Má vynikající přilnavost, lze ho použít také na staré, pevné, nerozpustné zbytky starých lepidel.

Není vhodný pro vodou rozpustná lepidla na bázi sířičitých louhů a bitumenová lepidla.

Okatmos® EG 20 přispívá díky svým hygienizujícím účinkům k odstranění vzniku zápachů.

► Technické údaje

Barva	bílá
Použití	interiér
Min. teplota podlahy	+17°C
Doba schnutí *	ca. 0,5 – 3 hodiny dřevěné podklady ca. 24 hodin anhydritové a suché potěry min. 24 hodin pokud se provádí stěrka Servoalpha AF 1000/FA 3000 - jakmile je pochozí vhodný
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 – podle TRGS 610
EMICODE	EC 1plus podle GEV
Skladování	chránit před mrazem skladovatelnost ca. 12 měs.
*	při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 popřípadě DIN 18 356. Podklad je třeba nejprve ošetřit podle aktuálního technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladu“, a podle technického listu TKB-8.

Zpracování

Okatmos® EG 20 nanášejte na podklad pomocí válečku nebo štětkou. Zamezte vzniku kaluží a silných nánosů. Při aplikaci na anhydritové nebo cementové potěry zředte Okatmos® EG 20 vodou v poměru 1:1 až 1:3 podle savosti potěru. Na nesavých a dřevěných podkladech používejte výrobek neředěný.

Hygienizující účinek zůstává zachován až do zředění 1:1.

Stěrkování nebo pokládka podlahové krytiny začněte provádět teprve po úplném zaschnutí. Používejte výrobky Kiesel, aby byla zajištěna systémová skladba podlahy.

Čištění

Náradí očistěte ihned po použití vodou.

Spotřeba

Cca 75 – 150 g/m²

Upozornění

Uvedené údaje a návrhy na zpracování našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů, a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě, ani řádné zpracování materiálu, nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. Doporučujeme provést zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna dříve vydaná vydání svojí platnost.

Balení

Balení		číslo výrobku
60 x 10 kg	plastové kanystry	49002
96 x 5 kg	plastové kanystry	49025
50 kartónů po 12 x 1kg	plastové láhve	49003

Stav

06.02.2012