

- připraven k okamžitému použití
- navazuje na sebe zbylý prach
- rychleschnoucí
- velmi vysoká vydatnost
- snadno se nanáší pomocí válečku dodávaného společně s nátěrem
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- velmi nízké emise podle GEV

Vlastnosti a použití

Disperzní základový nátěr neobsahující rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi nanášený válečkem. Nátěr na sebe váže zbylý prach na podkladu a na příslušných stěrkách Kiesel vytváří kontaktní vrstvu před nalepením designových PVC krytin přílnavou fixací **Okatmos®RF 220**. **Okatmos®RG 220** se nanáší válečkem z pěnového plastu dodávaným společně s výrobkem, je rychleschnoucí, má velmi vysokou vydatnost a snižuje nasákavost stěrkových hmot.

Technické údaje

Barva	bílá
Použití	interiér a exteriér
Minimální teplota podlahy	+15°C
Teplota zpracování	+15°C až +25°C
Doba schnutí *	ca. 30 minut na alfa-polohydrátových stěrkách 50 minut
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 podle TRGS 610
EMICODE	EC1 podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měsíců
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18365 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad se předem ošetří podle platného technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.

Podle druhu podkladu a pozdějšího způsobu používání hotové podlahy proveďte nejprve vhodný přednátěr nebo základový nátěr ze sortimentu Kiesel a následně aplikujte vhodnou stěrku Servoplan nebo Servoalpha v tloušťce vrstvy nejméně 2mm.

Je třeba dodržovat údaje v technických listech všech dalších použitých výrobků. Musí být vždy dodrženo použití systémové skladby výrobků.

Zpracování

Okatmos®RG 220 před použitím dobře promíchejte nebo protřepejte. Následně nanášejte na vystěrkovaný podklad nezfeděný, v rovnoměrné tenké vrstvě pomocí válečku Kiesel z pěnového plastu. Dbejte, aby v ploše nevznikaly louže.

Po zaschnutí po 30 až 50-ti minutách (podle typu stěrky) se provádí aplikace systémové přílnavé fixace

Okatmos®RF 220.

Důležitá upozornění

Při pokládce podlahových krytin je nutno dodržovat všeobecně uznávaná odborná řemeslná a technická pravidla jakož i příslušné platné normy a technické listy.

Zde zvláště platí:

DIN 18365 „Podlahářské práce“

Technický list TKB 8 „Posuzování a příprava podkladů pro podlahové krytiny a parkety“

Technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů“

Technický list TKB „Lepení PVC podlahových krytin“

Spotřeba

Ca. 50 g/m² při použití Kiesel válečku z pěnového plastu.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

Balení	číslo výrobku
Kombi nádoby	49068
1 x 5,0kg	plastový kanystr Okatmos®RF220 49069
1 x 2,5kg	plastový kanystr Okatmos®RG220 49070

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různých materiálů a pracovních podmínek, které nemůžeme nijak ovlivnit

doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet zkušebních vzorků, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování. Výše uvedené pokyny ani ústní poradenství nezakládá záruku. K tíži nám může být připsán úmysl nebo hrubá nedbalost, nastanou-li jaké. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydaná vydání svoji platnost.

Stav

04.10.10 lo