



- nízká spotřeba
- vysoká lepivost
- hygienizující účinek
- snadno roztíratelné

Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo s nízkou spotřebou a s velmi nízkými emisemi škodlivin pro lepení linolea. Vhodné také pro lepení textilních krytin s nejrůznějšími úpravami rubové strany.

Okatmos® star 600 má vysokou počáteční i konečnou lepivost. Je vhodné pro podlahy čištěné metodou Sprüh-ex a šamponováním podle RAL 991 A2.

Okatmos® star 600 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachů.

Technické údaje

Barva	krémově bílá
Použití	interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný
Minimální teplota podlahy	+17°C
Doba odvětrání *	ca. 5 – 10 minut
Doba pro položení krytiny *	ca. 30 minut
Zatížitelný *	po ca. 24 hodinách
Konečná pevnost *	po ca. 72 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoffV	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	D 1 podle TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} podle GEV
Skladování	chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měs.
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky a je třeba ho předem připravit a ošetřit podle platného technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.

Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy zvolte pro přípravu podkladu vhodné přednatěry, základové nátěry a stěrkové hmoty Kiesel. Při lepení linolea a na nesavých podkladech je třeba podklad vždy opatřit dostatečně silnou vrstvou stěrky. Při práci prosím dodržujte pokyny, uvedené v technických listech příslušných výrobců.

Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

Zpracování

Okatmos® star 600 řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 5 – 10 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte.

Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci ještě se zvedat po 30 minutách znovu přitlačte.

Dodržujte pokyny pro pokládku vydané výrobcem linolea a to zejména upozornění ohledně jeho aklimatizace.

Linoleum spojíte nejdříve po dvou dnech od nalepení.

Čištění

Nářadí očistíte ihned po použití vodou.

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu stěrky	Druh podlahové krytiny	Spotřeba
TKB B1	textilní krytiny linoleum vrstvené PVC s polyesterovou tkaninou	ca. 280 g/m ²
TKB B2	textilní krytiny s hrubou strukturou spodní strany	ca. 400 g/m ²

Uvedená spotřeba je měřena na stěrce **Servoplan S111**.

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a může se lišit podle druhu stěrkových hmot, použité zubové stěrky a způsobu práce při zpracování lepidla.

Upozornění

Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů, z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. Doporučujeme provést zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna dříve vydaná vydání svojí platnost.

Balení

Balení		Číslo výrobku
33 x 15kg	plastové kbelíky	49072
Stav		

25.01.2012/lo