

- flexibilní
- vyztužená vlákny
- nízké vnitřní pnutí
- ekologická díky použití recyklované suroviny (alfasádra)
- velmi nízké emise škodlivin
- pro tloušťku vrstvy 3 až 20 mm
- vysoká konečná pevnost
- velmi dobře se rozlévá

Vlastnosti a použití

Stěrková hmota na bázi **alfapolohydrátu síranu vápenatého**, s velmi nízkými emisemi vyztužená vlákny, určená pro stěrkování a vyrovnávání podkladů do tloušťky stěrkové vrstvy 20mm.

Servoalpha FA 3000 je vysoce flexibilní, má nízké vnitřní pnutí a velmi dobře se rozlévá.

Servoalpha FA 3000 je zvláště vhodná pro použití na podkladech s rizikem deformací, suchých potěrech a starých, ještě nosných xylolitových potěrech, potěrech z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 a pro stěrkování na izolačních deskách **Okaphone**. Dbejte na řádné proschnutí stěrkové hmoty.

Nepoužívejte ve vlhkých nebo mokrých prostorách.

Technické údaje

Barva	béžová
Použití	interiér, na podlaze
Tloušťka vrstvy	ca. 3mm až ca. 20mm
Zatížení pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodná od tloušťky stěrkové vrstvy 3mm
Spotřeba	ca. 1,4kg/m ² na 1mm tloušťky
Množství přidávané vody	ca. 4,5l na 20 kg prášku
Doba vyžrávání	ca. 3 minuty (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *	ca. 20 minut
Pochodí po *	po 2 - 3 hodinách
Pokládka podlahové krytiny *	3 – 5mm: po ca. 24 hodinách 4 – 8mm: po ca. 48 hodinách 9 – 15mm: po ca. 72 hodinách > 15mm: po ca. 5 dnech (nutno prokázat CM měřením < 0,5CM-%)
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle 1999/45/EG	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	CP 1
EMICODE	EC 1 podle GEV
Skladování	v suchu, skladovatelnost ca. 6 měs.
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen, ošetřen a připraven podle platných norem a předpisů, a současného stavu úrovně techniky /např. podle VOB díl C, DIN 18 356 případně DIN 18 365 a podle technického listu BEB „Příprava a posuzování podkladů“ popř. podle TKB-8/.

Podle druhu podkladu a pozdějšího používání hotové podlahy proveďte přednátěr výrobky **Okatmos® EG 20**, **Okamul PU-V schnell**, **Bakit PV-Universal** nebo **Okapox GF**, aby byla zajištěna systémová skladba výrobků.

Zpracování

Servoalpha FA 3000 smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min. dokud nevznikne hladká hmota bez hrudek. Nechte 3 minuty vyžrát a pak ještě jednou promíchejte. Pak začněte stěrku nanášet hladítkem.

Na Servoalpha FA 3000 neprovádějte cementové stěrky metodou „mokry do mokrého“.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek.

Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

Poznámka

Při nevhodných klimatických podmínkách v místnosti a při tloušťce stěrkové vrstvy nad 15 mm je nutno připravenost pro pokládku podlahové krytiny ověřit měřením pomocí CM přístroje.

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě. Doručujeme provést zkušební vzorek

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna dříve vydaná vydání listu svojí platnost.

Balení

Balení	Číslo výrobku
54 x 20kg papírové pytle	42001

Stav

09.03.2012 AWT FB