

- samonivelační
- tloušťka vrstvy 2 – 20 mm
- čerpatelný

Vlastnosti a použití

Univerzální stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů vhodná pro stěrkování a vyrovnávání podkladů připravených k pokládce podlahové krytiny při tloušťce stěrkové vrstvy 2 – 20 mm. **Servofix F 210** nelze použít jako pochozí vrstvu podlahy.

Technické údaje

Barva	šedá
Použití	interiér
Tloušťka vrstvy	2 – 20 mm
Spotřeba	ca. 1,4 kg/m ² na 1mm tloušťky vrstvy
Podlahové vytápění	vhodná
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 2 mm
Množství vody	5,0 l na 25 kg prášku
Doba vyzrání	ca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *	ca. 20 minut
Pochozí po *	ca. 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny *	po ca. 24 hodinách
Skladování	v suchu, skladovatelnost ca. 6 měs.
Označení podle GefStoff	nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE	ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
*	při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být trvale suchý, nosný a připraven podle současného stavu úrovně techniky. Anhydritové podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB.

Podle typu podkladu a způsobu používání hotové podlahy provést první nátěr výrobky **Okatul HD 11**, **Okatmos® EG 20** nebo **Okapox GF**. Musí být zajištěno použití systémových produktů.

Zpracování

Servofix F 210 smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min., dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Nanášejte hladkou lžicí nebo hladítkem. Při aplikaci na podklad z litého asfaltu IC 10 (do tloušťky stěrkové vrstvy 5mm) se stěrková hmota zušlechťí přidáním 1kg **Okamulu 71** na 25kg prášku. Množství přidávané vody se odpovídajícím způsobem snižuje.

Případné další stěrkové vrstvy je třeba provádět technologií „mokrě do mokrého“ ihned jakmile je předchozí vrstva pochozí, jinak je třeba provést nový základní nátěr výrobkem **Okatmos® EG 20** zředěnými vodou v poměru 1 : 3.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předešlé technické listy platnost.

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

Balení

Balení
42 x 25kg papírové pytle

číslo výrobku
42026

Stav

Wbg. 4/04- 27.1.2012