

- samonivelační
- do tloušťky vrstvy 5mm

### Vlastnosti a použití

Univerzální, dobře se rozlévající stěrková hmota s velmi nízkými emisemi na bázi cementu s přísadou polymerů vhodná pro stěrkování a vyrovnávání podkladů připravených k pokládce elastických a textilních podlahových krytin do tloušťky vrstvy 5mm.

**Servofix USP** nelze použít jako pochozí vrstvu podlahy.

### Technické údaje

Barva	šedá
Použití	interiér
Tloušťka vrstvy	1 až 5mm
Spotřeba	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> na 1mm tloušťky vrstvy
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodná od tloušťky stěrkové vrstvy 1mm
Spotřeba	ca. 1,4kg/m <sup>2</sup> na 1mm tloušťky vrstvy
Množství vody	ca. 6,5l na 25 kg prášku
Doba vyzrávání	ca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *	ca. 20 minut
Pochozí po *	ca. 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny *	po ca. 24 hodinách
Podlahové vytápění	vhodná
Označení podle GefStoff	X <sub>1</sub> dráždivý
GISCODE	ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE	EC 1R podle GEV
Skladování	v suchu, skladovatelnost ca. 6 měs.
*	při 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

### Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ jakož i podle technického listu TKB 8.

Podle typu podkladu a způsobu používání hotové podlahy proveďte přednátěr výrobky **Okamul HD 11**, **Okatmos® EG 20**, **Okapox GF** nebo **Okamul PU-V schnell**. Musí být zajištěno použití systémových produktů.

### Zpracování

**Servofix USP** smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./min. dokud nevznikne hladká hmota neobsahující hrudky. Nechte asi 5 minut vyzrát a pak znovu promíchejte. Nanášejte hladkou lžící nebo hladítkem. Při velkých rozdílech v tloušťce stěrkové vrstvy a na podkladech z litého asfaltu se stěrková hmota zušlechťí přidáním 1kg **Okamulu 71** na 25kg prášku. Množství přidávané vody se odpovídajícím způsobem snižuje.

Případné další stěrkové vrstvy je třeba provádět technologií „mokrě do mokrého“ ihned, jakmile je předchozí vrstva pochozí. Jinak je třeba provést nový základní nátěr výrobky **Okamul HD 11** nebo **Okatmos® EG 20** zředěnými vodou v poměru 1 : 3.

Během schnutí zamezte přímému slunečnímu záření a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek.

### Čištění

Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

### Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

### Balení

Balení	číslo výrobku
42 x 25kg      papírové pytle	42014

### Stav

02.12.10 AWT