

- samonivelační
- rychle schnoucí
- velmi nízké vnitřní pnutí při schnutí
- lze nanášet čerpadlem
- tloušťka vrstvy 1 až 30 mm v jednom pracovním kroku
- vhodná pod parkety

Vlastnosti a použití

Rychle schnoucí, samonivelační stěrková hmota na bázi cementu s přísadou polymerů, vhodná pro stěrkování a vyrovnávání podkladů do tloušťky stěrkové vrstvy až 30 mm.

Servoplan P 200 Plus je vhodný jako podklad pod keramické podlahové krytiny, přírodní kámen a betonové dlažby, i pod elastické a textilní podlahové krytiny a parkety. Stěrka je vhodná pro suché prostředí v interiéru a ve spojení s kontaktní izolací i pro třídu vlhkostního namáhání A0. Samonivelační hmota je při tloušťce vrstvy stěrky do 10 mm vhodná i pro potěry z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 a pro přestěrkování topných rohoží. **Servoplan P 200 Plus** lze v bytové výstavbě použít také jako pochozí vrstvu podlahy. Pro zvýšení pevnosti v tahu a v ohybu mohou být do stěrkové hmoty přidána výtuzná vlákna **Kiesel - Armierungsfasern**.

Technické údaje

Barva	světle šedá
Použití	interiér, na podlaže
Tloušťka vrstvy	od 1 do 30mm pod parkety min. 2mm
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)	vhodný od tloušťky stěrkové vrstvy 1mm
Spotřeba	ca. 1,5kg/m ² na 1mm tloušťky vrstvy
Teplota zpracování	+5°C až +25°C (teplota podkladu)
Množství přidávané vody	ca. 5,5 – 6,0l na 25 kg
Míchání s křemičitým pískem	možné od tloušťky vrstvy 10mm 8kg (zrnitost 0,6 – 1,2mm) na 25kg prášku
Doba vyzrání	ca. 5 minut (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti *	ca. 40 minut
Pochozí po *	po ca. 2 hodinách
Pokládka podlahové krytiny *	- keramické krytiny po ca. 2 hodinách - textilní krytiny, PVC, CV, linolea, přírodní kámen po ca. 12 hodinách - gumové krytiny a parkety po ca. 24 hodinách
Podlahové vytápění	vhodný
Označení podle GefStoff	X _i dráždivý
GISCODE	ZP 1 – nízký podíl chromátů podle TRGS 613
EMICODE	EC 1R Plus podle GEV
Skladování	v suchu, skladovatelnost ca. 6 měsíců
*	při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty je prodlužují.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 352, případně DIN 18 356, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba předem ošetřit podle technického listu BEB a případně podle technického listu TKB-8.

Podle typu podkladu a způsobu používání hotové podlahy je třeba provést nejprve přednářer pomocí výrobků **Okumul GG**, **Okumul HD 11**, **Bakit PV-Universal**, **Okatmos® UG 30**, **Okatmos® EG 20**, **Okumul PU-V schnell** nebo **Okapox GF**. Na anhydridových podkladech při tloušťce stěrky nad 10 mm je nutné podklad opatřit základovým nátěrem **Okumul PU-V schnell** nebo **Okapox GF**. Musí být zajištěno použití systémových produktů v celé skladbě.

Zpracování

Servoplan P 200 Plus smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického mísidla míchejte při maximálně 600 ot./min., dokud nevznikne hladká hmota, neobsahující hrudky. Nechte asi 5 min. vyzrát a pak znovu promíchejte.

Nanášejte hladkou lžící nebo stěrkou a nechte stěrkovou hmotu, aby se sama znivelovala do roviny. Při tloušťce vrstvy od 10 mm je možno **Servoplan P 200 Plus** nastavit křemičitým pískem zrnitosti 0,6 –

1,2mm.

Případné další stěrkové vrstvy je třeba provádět metodou „mokrý do mokrého“ ihned, jakmile je předchozí vrstva pochozí. Jinak je nutno provést nový základový nátěr výrobky **Okamul GG**, **Okamul HD 11**,

Okatmos® UG 30 nebo **Okatmos® EG 20**.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

Při vyztužení stěrky pomocí vyztužných vláken **Kiesel - Armierungsfasern** se nejprve stěrková hmota namíchá podle výše uvedeného postupu a následně se do takto připravené směsi vmíchají vyztužná vlákna **Kiesel - Armierungsfasern** v poměru jeden pytel vláken na jeden pytel stěrky. Po vyzrání namíchané směsi (5 minut) znovu promíchejte a nanášejte hladkou lžící nebo hladítkem.

Spotřeba

Ca. 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu doporučujeme provést zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna dříve vydaná vydání svoji platnost.

Balení

Balení		číslo výrobku
42 x 25kg	papírové pytle	42012

Stav

02.12.2011