

Strato 101

dřevný tmel ke spárování
na bázi vody

eukula

ochrana korku a parket

- rychleschnoucí
- vysoká plnivost
- lehké zpracování



Číslo produktu: 01930001000

Technické údaje:

Sušina - ca 36 %

Spotřeba- asi 50 -100 ml/m², podle množství a velikosti spár.

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C

Schnutí - po 30 až 90 min brousitelné, podle teploty a vlhkosti vzduchu

Nářadí – nerezová špachtle



Podklad:

Podklad v suchém stavu bez olejů, vosku a prachu.

Pokyny ke zpracování:

Smíchat s čistým brusným prachem při posledním brusném kroku /100-120/ na směs k nanášení špachtlí. Používat jen špachtle z ušlechtilé oceli!

Pokrytí:

Po broušení je možné další pokrytí kterýmkoliv produktem povrchové úpravy Eukula.

Čištění pracovního nářadí:

Ihned po použití vodou.

Značení:

Giscode:

W1

GefStoffV:

nepodléhá značení

Přeprava:

nepodléhá označení ADR

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezabavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01-2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.