

# Strato 110

Práškový spárovací tmel na parkety

**eukula**

ochrana korku a parket

- neobsahuje rozpouštědla
- malé smršťování
- malý zápach
- dobrá, rychlá možnost broušení
- ekologický

Dodávané odstíny:

- dub 0194000500
- buk 0197000500
- borovice/javor/jasan 0196000500

## Technické údaje:

Sušina - 100 % objemu

Spotřeba- asi 50 -100 ml/m<sup>2</sup> namíchané směsi, podle množství a velikosti spár.

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C

Schnutí - po 45 až 60 min. brousitelné, podle teploty a vlhkosti vzduchu

Nářadí – nerezová špachtle

## Podklad:

Vhodný pro všechny druhy dřeva, v suchém a bezprašném stavu bez olejů a vosku.

## Pokyny pro zpracování:

Strato 110 naředíme asi 70% vody na zpracovatelnou konzistenci. Během přidávání vody dobře mícháme, dokud nevznikne homogenní hmota.

Doba zpracovatelnosti namíchaného prášku asi 45 až 60 minut. Hmotu nanášíme na celou plochu parket stěrkou z ušlechtilé oceli.



## Pokrytí:

Po broušení je možné další pokrytí kterýmkoliv produktem povrchové úpravy Eukula.

## Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

## Značení:

Giscode: W1  
GefStoffV: nepodléhá značení  
Přeprava: nepodléhá označení ADR

## Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 18 měsíců od data výroby.

## Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list  
[www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/](http://www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/)

**Upozornění:** Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbuavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01-2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.