

Strato 200

základní nátěr na dřevo, na bázi vody

eukula

ochrana korku a parket

- ekologicky šetrný
- nepatrný zápach
- snížené slepování hran
- zvýrazňuje kresbu dřeva
- vhodný pro podlahové vytápění



Číslo produktu: 0101001000

Technické údaje:

Sušina - ca 34 %

Spotřeba- 100-120 ml/m²

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí

klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C

Schnutí - po 30 až 90 min. Po zaschnutí si film

zachovává určitou pružnost.

Nářadí – váleček na vodní laky Aquatop

Podklad:

Tvrdá a měkká dřeva nebo korek v interiérech, zbavené olejových, mastných, voskových nečistot a prachu, bez zbytků brusného prachu.

Zpracování:

Základní nátěr provádíme válečkem Aquatop při min. +15°C.

Nátěr nezbrušovat!



Lakování:

Kterýmkoliv z laků eukula řady Strato.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Značení:

Giscode:

W3++

DiBt:

Z-157.10-85

GefStoffV:

nepodléhá značení

Přeprava:

nepodléhá označení ADR

VOC-Code:

Obsah těkavých organických

látek (VOC):

kategorie/subkategorie výrobku

dle části II příl. 5 vyhl. č.

337/2010 Sb.: A/i,

nejvyšší přípustný obsah VOC

140 g/l, maximální obsah VOC ve

výrobku, připraveném k použití:

93 g/l

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem.

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

+ se zkušebním protokolem č. 350996 z 24.9.1996

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbuňují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.