

Strato 310 lesk Strato 311 sametový mat

Jednosložkový, vodou ředitelný parketový lak

eukula
ochrana korku a parket

- dobře roztíratelný, bez obsahu NMP látek
- dobrá oděruodolnost
- přirozený tón dřeva



Podklad:

Suchá měkká a tvrdá dřeva, korek, zbavené olejů, tuků, vosků a prachu. V případě použití na podlahy s podlahovým vytápěním, dřevěnou dlažbu a palubky a pružně uložené dřev. podlahy je nutné je nejdříve opatřit nátěrem Strato 200 Holzgrund.

Zpracování:

Před upotřebením řádně protřepat.

Lak nanášíte válečkem Strato nebo kartáčem na uzavírací nátěry. Nástřik je možný pneumatickým stříkáním (za přídavku max. 10% vody) nebo Airless stříkáním.

Minimální teplota místnosti a podlahy + 15°C. Dobře větrat, zamezit průvanu a přímému slunečnímu záření.

To neplatí pro silně nasáklá dřeva (!), jako např. buk, jasan, javor atd., a pro přeschlé, např. staré podlahy, u kterých již není lepidlové lože intaktní, v těchto případech je doba zasychání přes noc nutná.

Spotřeba:

Ca 130 ml/m² na každou vrstvu.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou. Zaschlé zbytky filmu lze odstranit ředidlem V 29.

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení po dobu 12 měsíců. Chránit před mrazem.

Pracovní postup

Základování:

1x Strato 200 Holzgrund
základní nátěr snižující postranní sklížení
(např. při podlahovém vytápění, dřevěné dlažbě,
palubek)



cca 1 hod.

nebo

2x Strato 201 Spachtelsiegel
(stěrkovací základ)



cca 1 hod.

nebo

1x Strato 310/311



ca 5 hod.
s výhradou*

Lakování:

1x Strato 310/311



ca 5 hod.
s výhradou*

Mezibroušení:

1x Strato 310/311



ca 5 hod.
s výhradou*

Konečné vytvrzení

cca za 7 dní

Značení:

GefStoffV: odpadá
VbF: nepodléhá
ADR/RID: odpadá
UN- číslo: odpadá
Giscode: W3+
R- věty: žádná
S - věty: 38 v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
23 Nevdechujte páry

Likvidace odpadu:

Nevylévat do kanalizace, nechat vyschnout a likvidovat jako komunální odpad.

Údržba a ošetřování:

Hodnotný povrch podlahy docílíte správným ošetřováním:

- Čištění pomocí euku-clean rozmíchaného ve vodě
- Protiskuzový vosk pro všechny podlahy natřené lesklým nebo hedvábně matným uzavíracím lakem.

Doba schnutí:

Uvedené údaje jsou pouze přibližné, závisí na teplotě prostředí a podlahy stejně jako na vlhkosti vzduchu.

* Za optimálních podmínek, tzn. při 23°C a vlhkosti vzduchu 50%, je lak Strato po ca. 5 hodinách suchý, pochozí a je možno ho brousit. Pro jistotu a aby byla zaručena optimální možnost broušení ale doporučujeme dobu zasychání přes noc.

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

302 01 2007 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.