

STRATO 371 polomat STRATO 372 mat

jednosložkový, vodou ředitelný **parketový lak**, s velmi rychlým schnutím, pro dřevěné podlahy s vyšším namáháním. Vhodný pro velmi světlé dřeviny.

Číslo produktu: 0126000500 371
0127001000 372



Technické údaje:

Stupeň lesku * / - polomat 55GE, mat 30GE
Sušina - ca 37 hmotnostních %

Spotřeba- asi 130 ml/m², (8 m² z 1 l) na vrstvu
Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C
Schnutí - – asi 5 hodin za optimálních podmínek, tzn. při 23°C a vlhkosti vzduchu 50%
Konečná pevnost – po 7 dnech
Nářadí – váleček na vodní laky Aquatop

Podklad:

Suchá měkká a tvrdá dřeva, korek, zbavené olejů, tuků, vosků a prachu. V případě použití na podlahy s podlahovým vytápěním, dřevěnou dlažbu, prkna a palubky použijte nejprve základový nátěr Strato 200.

Zpracování:

Před upotřebením nádobu řádně protřepejte.

Základování:

Strato 200 bezbarvý přednátěr k minimalizaci zatékání a slepování prvků.

Lakování:

Skladbu lakování zvolte podle druhu dřeviny, způsobu pokládání prvků, konstrukce podlahy a požadovaného optického působení.

1. Laková skladba

3 x Strato 371/372, přebroušení po každé vrstvě, schnutí vrstev minimálně 5 hodin každá.

2. Skladba se základem

1 x Strato 200 /nepřebroušuje se/, schnutí asi 1 hodina
2 x lakování Strato 371/372, přebroušení první lakové vrstvy.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití vodou.

Údržba hotového povrchu:

Čištění pomocí přípravku euku-clean, rozpuštěného ve vodě. Na očištěnou podlahu naneste euku-wyx nebo euku-mattwax. Četnost se stanoví podle stupně namáhání podlahy. První údržba nejprve 8 dní od lakování.

Značení:

Giscode: W 2+
GefStoffV: nepodléhá značení
Přeprava: nepodléhá označení ADR
VOC-Code: Obsah těkavých organických látek (VOC):
kategorie/subkategorie výrobku dle části II příl. 5 vyhl. č. 337/2010 Sb.: A/i,
nejvyšší přípustný obsah VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku, připraveném k použití: max. 44 g/l

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem, teplota skladování nesmí klesnout pod +5°C.

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list
www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

*/údaje jsou měřeny pod úhlem 60° a jsou závislé na tloušťce vrstvy, a podmínkách během schnutí. Údaje jsou orientační.

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.